



ЦМИД – ПС 4 МГНОВЕННО РЕАГИРУЮЩИЙ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ СОСТАВ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ СМОЛЫ.

ЦМИД - ПС 4 – гидроизоляционный низковязкий полиуретановый состав с высокой адгезией к бетону, природному и искусственному камню. С мгновенным сроком схватывания (**3-15 секунд**) с увеличением объема **до 20 раз**.

ЦМИД - ПС 4– применяется для мгновенной герметизации холодных швов и трещин в железобетонных и каменных конструкциях, мгновенной остановки фильтрующей воды, для остановки течей через швы между железобетонными и чугунными тубингами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в гидротехническом, транспортном, промышленном и гражданском строительстве при ремонте и гидроизоляции бетонных, железобетонных и каменных конструкций для:

- **мгновенной герметизации** холодных швов и трещин в железобетонных и каменных конструкциях;
- **мгновенной остановки** фильтрующей воды;
- **для остановки течей** через швы между железобетонными и чугунными тубингами.

СВОЙСТВА

- высокая проникающая способность. При низких рабочих давлениях инъекционного оборудования свободно проникает в трещины с раскрытием **более 0,15 мм**;
- мгновенное схватывание состава при контакте с водой (**3-15 секунд**);
- высокая адгезия к бетону и к камню, к металлу и чугуну более **2,5 МПа**;
- производство работ на влажных основаниях (поверхность бетона, камня);
- Увеличение объема **до 20 раз**.

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ (при соотношении компонентов А:В по массе 1:1)				
Наименование показателя	Единица измерения	Значение		
		Комп. А	Комп. В	
Плотность при 23°С	г/см ³	1,20	1,01	
Динамическая вязкость при 23°С	мПа*с	Прим. 200	Прим. 200	
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВА (при соотношении компонентов А:В по массе 1:1)				
Плотность состава при 23°С	г/см ³	1,05		
Динамическая вязкость состава при 23°С	мПа*с	Прим. 200		
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при соотношении компонентов А:В по массе 1:1)				
Увеличение объема	При свободном расширении до 20 раз.			
Температура воспламенения	°С	Более 100		
Время применения состава	Мин.	360		
Мин температура применения	°С	5		
Время реакции с отвердителем при взаимодействии с водой				
Температура, °С	5	10	15	20
Начало вспенивания, с	15	10	8	5
Конец вспенивания, с	35	30	25	15

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Перед производством инъекционных работ в предварительно подготовленные шпуры устанавливаются инъекционные пакера. Работы выполняются на влажном основании (со следами просачивания, фильтрации воды). Температура основания и воздуха должна быть не менее +5⁰С и не более +30⁰С.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА

ЦМИД - ПС 4 состоит из двух компонентов:

- **компонент А - основа** - жидкость светло-бежевого цвета.

- **компонент В - отвердитель** - жидкость темно-коричневого цвета.

Подача состава выполняется с использованием двухкомпонентного насоса.

Начало расширения при температуре (20⁰С) через 3 секунды.

Время твердения материала составляет около минуты.

Оптимальная температура применения от +15⁰С до +25⁰С. Более высокие температуры ускоряют реакцию.

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Нагнетание состава производится под давлением до 70 атм. с помощью двухкомпонентного поршневого инъекционного насоса (**Приложение 1** см. ниже).

Подачу состава в пакеры выполняют последовательно, передвигаясь в одном направлении от пакера к пакеру. Через 24 часа после окончания работ по нагнетанию производится демонтаж пакеров, и зачеканка шпуров материалом **ЦМИД-ЗГШ**.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

В течение времени использования материала все рабочие инструменты и оборудование можно очистить специальным средством **ЦМИД-ПС-СО**.

Затвердевший состав в оборудовании можно удалить только механическим путем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Условия производства работ и применение материалов группы ЦМИД в каждом случае различны. В порядке производства работ представлены лишь общие указания по применению. Эти указания основаны на личном опыте специалистов компании. Производитель работ, применяющий материал, обязан сам определять возможность его применения для конкретных целей. За дополнительными рекомендациями следует обратиться к специалистам компании ЗАО "НП ЦМИД".

УПАКОВКА

Состав поставляется в металлических канистрах 5; 10; 20 кг.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре до +30⁰С.

ТРАНСПОРТИРОВКА




Любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Обязательное предохранение упаковки от механических повреждений при перевозке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- избегайте контакта с кожей;
- при нанесении следует надеть защитные очки, резиновые перчатки и специальный костюм;
- при попадании в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
- соблюдайте требования по безопасному производству работ и технике безопасности.



**РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ИНЪЕКТИРОВАНИЮ
ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ СОСТАВАМИ**

Фото оборудования	Технические характеристики оборудования
	<p>Мембранный электрический инъекционный двухкомпонентный насос Максимальное давление: 30 бар Производительность: 2,5 л/мин Вес насоса: 60 кг (на тележке) Емкость бункера: 2 x 5 л</p>
	<p>Электрический инъекционный двухкомпонентный насос Максимальное давление: 200 бар Вес насоса: 51 кг (на тележке)</p>
	<p>Пакер металлический разжимной Ø8-85 мм Ø10-120 мм Ø12-120 мм Ø13-120 мм</p>



Закрытое Акционерное Общество
«Научно-производственный центр материалов и добавок»
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21, корпус 1, офис 139
Тел./факс (812) 535-21-02, 535-64-78, 535-47-21